




LAKIER AKRYLOWY HS 3000 2:1

LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY Z UTWARDZACZEM KOMPLET

pojemność	ilość w kartonie
1 L	6
5 L	4

utwardzacze

standard	0,5 L	6
	2,5 L	4
szybki	0,5 L	6
	2,5 L	4



odtłuścić



proporcje mieszania

2 : 1 + 10 %



lepkość natryskowa

15 + 17 s

20°C



żywotność mieszanek

5 h / 20°C



2 warstwy

HVLP/RP

ø 1,3 + 1,4 mm



między warstwami

5 min.



wgrzewaniem

10 min.



czas utwardzania

30 min. / 60°C



15 + 20 min.

Opis produktu

2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny o zwiększonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant) przeznaczony zarówno do szybkich miejscowych napraw, jak i całościowego lakierowania karoserii samochodowej. Produkt posiada bardzo dobrą rozlewność. Tworzy idealnie transparentną powłokę o wysokim połysku i odporności. Łatwy w aplikacji i uniwersalny w stosowaniu.

- Bardzo dobra rozlewność.
- Wysoki i trwały połysk.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoka odporność na zarysowania.
- Uniwersalne stosowanie - współpracuje z większością lakierów bazowych dostępnych na rynku

Przygotowanie podłoża

Lakiery Akrylowe mogą być aplikowane na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Do matowania polecamy:

- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji P600+P800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji P400+P600 (do matowania maszynowo).

Wydajność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10+12 m² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

Cieniowanie

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

Polerowanie i usuwanie wtrąceń

Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny HS 3000 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich na mokro papierem o gradacji 1500-2000 i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej. Polerowanie powłok 2K najłatwiejsze jest od 1 do 24 godzin po ostygnięciu powłoki. Lakier suchszy w kabinie lakierniczej w 60°C przez 30 minut, nadaje się do polerowania po 4 h od ostygnięcia panelu. Lakier suchszy w 20°C nadaje się do polerowania po schnięciu przez noc.

Uwagi ogólne

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej.
- Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

Kolor	bezbarwny
Stopień połysku	wysoki połysk

Lotne związki organiczne

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie do 840 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Okres gwarancji

Lakier akrylowy
-12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachłówek poliestrowej
- 9 miesięcy od daty produkcji.