

uwaga:

W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

UBS - ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

kolor	waga	ilość w kartonie
czarny	1200 g	12
biały	1200 g	12
szary	1200 g	12
ML WAX BEZBARWNY	1 L	12
ML WAX BRĄZOWY	1 L	12
INTEGRUM ŚRODEK DO KONSERWACJI	1 L	12



odtłuścić



zamieszać

2 + 3
warstwymiędzy
warstwami
5 min.czas
utwardzania
40 + 60 min.
20°C**Opis produktu**

Środek przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju oraz wody i soli. Tworzy mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni. Posiada również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Wydajność

Wydajność 1 litra: ok. 3,5m² suchej warstwy o grubości 100µm.

Podłoże i przygotowanie podłoża

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- laminaty poliestrowe, - szpachłówki poliestrowe, • podkłady epoksydowe, • podłoże ze stali,
- podkłady akrylowe 2-komponentowe, • podłoże ze stali nierdzewnej, • podłoże ze stali ocynkowanej,
- podłoże z aluminium, • grunty reaktywne (wash primery), • tworzywa sztuczne. • Laminaty poliestrowe należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.
- Szpachłówki poliestrowe wcześniej przeszlifować na sucho (P120). • Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić. • Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić. • Powierzchnię ze stali nierdzewnej należy wcześniej odtłuścić. • Powierzchnię aluminium i ocynkowaną należy wcześniej odtłuścić, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić. • Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić. • Tworzywa sztuczne należy wcześniej przemyć wodą z detergentem, zmatować włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

Stosowanie

Przed użyciem wstrząśnij opakowanie!

Nalóż 2 lub 3 pojedyncze warstwy w odstępach czasowych nie większych niż 5+10 minut.

W przypadku aplikacji środka ochrony karoserii bezpośrednio na stal, zaleca się nałożenie wierzchniej warstwy lakieru lub emalii.

uwaga:

W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

MASY**POLIURETANOWA MASA KLEJĄCO - USZCZELNIAJĄCA****Opis produktu**

Jednoskładnikowy produkt poliuretanowy przeznaczony do łączenia i uszczelniania wielu materiałów stosowanych w przemyśle samochodowym i transportowym, włączając anodyzowane aluminium, farby podkładowe i wierzchnie, metal, szkło, włókno szklane i beton. Odpowiedni również do łączenia spójników oraz paneli nadwozia. Produkt szybko wiążący pod wpływem wilgoci i bardzo elastyczny, odporny na działanie czynników atmosferycznych i procesy starzeniowe. Utwardzoną masę można szlifować oraz lakierować.

Stosowanie

- Powierzchnię należy wcześniej dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
- Masę uszczelniającą nakładać przy użyciu ręcznego lub pneumatycznego pistoletu.
- Zalecana temperatura aplikacji: +5 do +35°C.
- W celu uzyskania dobrej przyczepności należy podczas aplikowania mocno docisnąć produkt do podłoża.
- Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozpuszczalnikiem.
- Zbędną część masy usunąć rozpuszczalnikiem. Po utwardzeniu masę można usunąć wyłącznie mechanicznie.
- Masa może być lakierowana po upływie min. 1 godziny od nałożenia.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Kolor	czarny, szary, biały
Stopień połysku	mat

Lotne związki organiczne

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie do 840 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczególności zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

Okres gwarancji

UBS baranek - środek ochrony karoserii

2 lata w fabrycznie zamkniętym opakowaniu

Kolor	czarny, szary, biały
Stopień połysku	mat

Lotne związki organiczne

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/5) przewiduje wartość VOC na poziomie do 840 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczególności zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.

Okres gwarancji

Poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca

12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu