

GLASS GL-10

KONSTRUKCYJNA SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM



waga	ilość w kartonie
250 g	12
400 g	18
1,7 kg	10



odtłuścić

mieszanie
wg wagi
100:2czas życia
4 + 7 min.
20°Cczas
utwardzania
20 + 30 min.
20°CP80+P120
P120+P320

Kolor	zielony
Stopień połysku	mat
Gęstość	1,82 (+/- 0,03) kg/l

Lotne związki organiczne

VOC dla mieszanki = 46 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczególnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamknięć pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Okres gwarancji

Szpachlówka poliesterowa

-12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzac do szpachlówki poliesterowej

-18 miesięcy od daty produkcji.

Opis produktu

Konstrukcyjna 2-komponentowa szpachlówka poliesterowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do wypełniania dużych wgniebień i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep. Szczególnie przydatna w naprawie miejsc osłabionych przez korozję. Stanowi bardzo dobre wzmocnienie uszkodzonych elementów karoserii.

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Dobra elastyczność.
- Dobra jakość szlifowania.

Przygotowanie podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliesterowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliesterowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120.

Wykończyć gradacją: P240+P320

Uwaga:

Nie aplikować szpachlówek poliesterowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Dalsze prace

Na szpachlówki poliesterowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachlówki poliesterowe,
- 2-komponentowe poliesterowe szpachlówki natryskowe.

Uwagi ogólne

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.