

LIGHT ST-40

LEKKA WYPEŁNIAJĄCA SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA



waga	ilość w kartonie
1 l / 2,8 kg	10
2,5 l / 4,5 kg	4



odtłuścić

mieszanie
wg wagi
100:2czas życia
4 + 7 min.
20°Cczas
utwardzania
20 + 30 min.
20°C

P120+P320

Kolor	jasnozielony
Stopień połysku	mat
Gęstość	1,27 (+/- 0,03) kg/l

Lotne związki organiczne

VOC dla mieszanki = 44 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczególnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Okres gwarancji

Szpachłówka poliesterowa

-12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz do szpachłówki poliesterowej

-18 miesięcy od daty produkcji.

Opis produktu

Lekka wypełniająca 2-komponentowa szpachłówka poliesterowa, charakteryzująca się małym ciężarem właściwym, dobrą przyczepnością, elastycznością i łatwością obróbki. Dzięki temu jest polecana do nakładania na duże powierzchnie, bez zbędnego ich obciążania.

- Bardzo dobra jakość szlifowania.
- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Niski ciężar właściwy.

Przygotowanie podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Przeszlifowane laminaty poliesterowo-szkłane (GFK/GRP), szpachłówki poliesterowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
 - Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
- Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120.
Wykończyć gradacją: P240+P320

Uwaga:

Nie aplikować szpachłówek poliesterowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Dalsze prace

Na szpachłówki poliesterowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachłówki poliesterowe,
- 2-komponentowe poliesterowe szpachłówki natryskowe,
- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe

Uwagi ogólne

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.