

UNI UN-60

WYPEŁNIAJĄCA SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA



waga	ilość w kartonie
250 g	12
400 g	18
1,9 kg	10
4,5 kg	4



odtłuścić

mieszanie
wg wagi
100:2czas życia
5 + 5 min.
20°Cczas
utwardzania
17 + 27 min.
20°CP80+P120
P120+P320

Kolor	żółty
Stopień połysku	mat
Gęstość	1,94 (+/- 0,03) kg/l

Lotne związki organiczne

VOC dla mieszanki = 52 [g/l].

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC), która dla tej kategorii produktów (B/2) przewiduje wartość VOC na poziomie do 250 g/l

Magazynowanie

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczególnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uwaga:

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić przed przegrzaniem!

Okres gwarancji

Szpachłółka poliesterowa

-12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacze do szpachłółki poliesterowej

-18 miesięcy od daty produkcji.

Opis produktu

Wypełniająca szpachłółka poliesterowa polecana do naprawy dużych oraz średnich ubytków. Charakteryzuje się gładką, kremową konsystencją, bardzo dobrymi właściwościami wypełniającymi oraz wysoką jakością wykończenia. Produkt łatwy w aplikacji i obróbce, uniwersalny w zastosowaniu. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży, w tym stali ocynkowanej oraz aluminium.

- Łatwa aplikacja i gładkie rozprzodkowanie dzięki kremowej konsystencji.
- Dobra jakość szlifowania.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Duża trwałość wykonanej naprawy.

Przygotowanie podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachłółki poliesterowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
 - Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.
- Polecamy papier ścierny o gradacji: P80+P120.
Wykończyć gradacją: P240+P320

Uwaga:

Nie aplikować szpachłówek poliesterowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

Dalsze prace

Na szpachłółki poliesterowe można aplikować:

- 2-komponentowe szpachłółki poliesterowe,
- 2-komponentowe poliesterowe szpachłółki natraskowe,
- 2-komponentowe podkłady akrylowe,
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe

Uwagi ogólne

- Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.
- Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.